

Skladovací a montážní podmínky pryžového kanálového těsnění KV KT4, KT5 a KTPO

1. suché a tmavé skladovací prostory
2. skladovací teplota: od 0 do +25°C,
3. relativní vlhkost vzduchu 50 - 60%
4. vyvarujte se umístění v blízkosti zdrojů tepla (radiátory, horkovodní potrubí, zdroje sálání tepla apod.)
5. těsnicí materiály musí být chráněny před přímým slunečním světlem a před světlem umělým s vysokým podílem ultrafialového záření.
6. těsnicí materiály mají být chráněny před proudícím vzduchem v ochranných obalech
7. těsnění by se měla skladovat tak, aby nedocházelo v průběhu skladování k pnutí, deformacím, změnám délky a podobně
8. rozbalení a použití těsnění by mělo probíhat v ten samý den, kdy dochází k implementaci těsnění.
9. implementace pryžového těsnění se provádí za použití schválených maziv pro tento druh použití, např. Gleitmittel, tj. řádně natřít těsnění a dosedací hrdlo skruže. Je přísně zakázáno použití jakýchkoliv maziv na bázi ropy, např. motorové oleje a jiné tuky.

Doporučená doba skladovatelnosti:

12 měsíců v závislosti na výše uvedených podmínkách

Ostatní skladovací podmínky jsou ustanoveny v normě ČSN 63 0001 (Pryžové výrobky. Uskladnění a ošetřování kaučuků a výrobků z pryže).

Ve Starém Městě dne 1.1.2012

KV components, s.r.o.
Tovární 2157
686 03 STARÉ MĚSTO
IČO: 28262476, DIČ: CZ28262476
www.kvcomponents.com

KV components, s.r.o.
Tovární 2157
(areál panelárny)
686 03 Staré Město
IČ: 28262476
DIČ: CZ28262476