

## **Skladovací podmínky pryžového kanálového těsnění KV KT4**

1. suché a tmavé skladovací prostory
2. skladovací teplota: od 0 do +25°C,
3. relativní vlhkost vzduchu 50 - 60%
4. vyvarujte se umístění v blízkosti zdrojů tepla (radiátory, horkovodní potrubí, zdroje sálání tepla apod.)
5. těsnicí materiály musí být chráněny před přímým slunečním světlem a před světlem umělým s vysokým podílem ultrafialového záření.
6. těsnicí materiály mají být chráněny před proudícím vzduchem v ochranných obalech
7. těsnění by se měla skladovat tak, aby nedocházelo v průběhu skladování k pnutí, deformacím, změnám délky a podobně
8. rozbalení a použití těsnění by mělo probíhat v ten samý den, kdy dochází k implementaci těsnění.

### **Doporučená doba skladovatelnosti:**

2 roky v závislosti na výše uvedených podmínkách

*Ostatní skladovací podmínky jsou ustanoveny v normě ČSN 63 0001 (Pryžové výrobky. Uskladnění a ošetřování kaučuků a výrobků z pryže).*

Ve Starém Městě dne 1.1.2012

---

KV components, s.r.o.  
Štěpnická 1167  
68606 Uherské Hradiště  
IČ: 28262476  
DIČ: CZ28262476

Provozovna  
KV components, s.r.o.  
Tovární 2157  
(areál panelárny)  
686 03 Staré Město